



Грунтовка контактная

CONTACT E-105

грунтовка на основе полимерной дисперсии и кварцевого песка для снижения водопоглощения пористых поверхностей, увеличения площади контакта и адгезии между отделочными материалами (штукатурки, клеи для тяжелых и плотных облицовочных плит, самовыравнивающиеся полы и т.д.) и минеральными поверхностями (бетон, газо- и пенобетон, силикатный кирпич), а также ДВП, ДСП, алкидными красками и т.д. внутри и снаружи зданий. Рекомендуется применять при устройстве конструкций фасадной теплоизоляции перед нанесением декоративных штукатурок. Эффективна при консервировании незаконченных фрагментов фасадов на зимний период, а также в качестве прослойки между поверхностями из гипса и материалами на основе цемента. Возможна тонировка в светлые и темные цвета.



**ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ
ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ**



**ПРИДАЁТ ПОВЕРХНОСТИ
ШЕРОХОВАТОСТИ**



**ТОНИРУЕТСЯ В
СВЕТЛЫЕ И
ТЁМНЫЕ ЦВЕТА**



ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Технические характеристики

Разбавитель	вода
Плотность	1,55 кг/л (база А), 1,39 кг/л (база С)
Сухой остаток	64,5 (база А), 55,5 (база С)
Расход грунтовки на 1 м ² *	0,25 – 0,35 л
Максимальный размер частиц наполнителя	0,63 мм
Время высыхания *	от 4 до 6 часов
База / цвет	база ЕА, можно использовать как белую грунт-краску или затонировать база ЕС, (прозрачная) использовать только после тонировки

* При нормальных условиях – температура +20°C, относительная влажность воздуха 60%.

При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

Состав

- водно-полимерная дисперсия, наполнители, модифицирующие добавки.

Подготовка поверхности

- удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли, высолов, масла, краски и т.д.;
- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;
- непрочные участки поверхности, которые невозможно удалить, очистить и прогрунтовать грунтовкой Siltek Profi E-110;
- при необходимости, отремонтировать поверхность соблюдая технологии выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek.

Выполнение работ

- грунтовку перед использованием тщательно перемешать;
- наносить на поверхность необходимо только с помощью щетки или валика, в одном направлении, равномерно, в один слой, без пропусков;
- отделочные материалы (краски, штукатурки, шпаклевки и т.д.) наносить только после высыхания грунтовки не ранее чем через 4-6 часов;
- поверхность считается прогрунтованной, если она чистая (не загрязнена пылью, грязью, копотью, жиром или маслом), достаточно прочная, с однородным и низким водопоглощением;
- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
- тару и остатки грунтовки утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

Внимание

- не допускать замораживания при транспортировке и хранении грунтовки Siltek Contact E-105;
- не рекомендуется применять грунтовку Siltek Contact E-105 совместно с отделочными материалами на основе силикатного вяжущего;
- все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 55-65%;
- гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Предотвращать воздействие прямых солнечных лучей. Хранить в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +35°C.

Упаковка

- пластиковые ведра объемом 3, 5, 10 и 20 л.

ТУ У 24.3-31749934-001:2008