

Siltek Микс+ Е-115, 10 л

- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГАЗО-, ПЕНОБЕТОН)
- ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК
- ПАРПРОНИЦАЕМАЯ
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Технические характеристики

Время высыхания 4–6 часов* (При нормальных условиях – температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60%.) ТУ У 20.3-31749934-004:2015

Расход грунтовки на 1 м²*0,3–0,4 кг, в зависимости от шероховатости поверхности

Применение: для снижения водопоглощения пористых поверхностей (газо- и пенобетон, силикатный кирпич), увеличения площади контакта и адгезии между минеральными поверхностями и отделочными материалами внутри и снаружи зданий, облегчения нанесения декоративных штукатурок. Рекомендуется применять перед выравниванием поверхности штукатуркой (гипсовой, цементно-известковой, цементно-песчаной), при устройстве конструкций фасадной теплоизоляции, перед нанесением декоративных штукатурок. Возможна колеровка в тона, приближенные к цвету водно-дисперсионных декоративных штукатурок «Фасад Камешек» и «Фасад Короед».

Состав: водно-полимерная дисперсия, наполнители, модифицирующие добавки.

Подготовка поверхности:

удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли, высолов, масла, краски и т.д.;

плесень, микроорганизмы и другие биологические образования необходимо механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептическим грунтом для минеральных поверхностей;

при необходимости, отремонтировать поверхность соблюдая технологии выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek.

Выполнение работ:

грунтовку перед использованием тщательно перемешать;

наносить на поверхность необходимо только с помощью щетки или валика, в одном направлении, равномерно, в один слой, без пропусков;

отделочные материалы (краски, штукатурки, шпаклевки и т.д.) наносить только после высыхания грунтовки через 4-6 часов;

поверхность считается прогрунтованной, если она чистая (не загрязнена пылью, грязью, копотью, жиром или маслом), достаточно прочная с однородным и низким водопоглощением;

после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;

Упаковка:

пластиковое ведро объемом 10 л., наполнение 14 кг

Хранение:

хранить в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +35 °С;

срок годности – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке;

не допускать воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживания при хранении и транспортировке грунтовки Микс+ Е-115.

Внимание:

все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%.

Правила безопасности:

хранить в недоступном для детей месте;

во время работы беречь глаза и кожу. В случае попадания грунтовки в глаза - промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Гарантии производителя:

производитель гарантирует соответствие грунтовки Микс+ Е-115 указанным техническим характеристикам только в течение срока годности и при соблюдении технологии нанесения, применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, а также правил транспортировки и хранения;

производитель не несет ответственности за использование грунтовки в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.