

## Мікс+ Интериор

Краска интерьерная



- ОТЛИЧНАЯ ПОКРОВНАЯ СПОСОБНОСТЬ
- СКРЫВАЕТ НЕДОСТАТКИ ПОВЕРХНОСТИ
- УСТОЙЧИВА К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ «ДЫХАНИЕ» СТЕН
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ

Технические характеристики:

Разбавитель	вода
Расход краски при однослойном нанесении	160–210 г/м <sup>2</sup> , расход краски зависит от шерсткости и пористости поверхности, а также метода нанесения и условий при покраске.
Блеск	глубоко матовый
Время высыхания*	1–2 часа
Цвет	белый, возможна тонировка в светлые цвета

\* При нормальных условиях – температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60%.

ДСТУ EN 13300:2012

Инструкция по применению:

**Описание:** водо-дисперсионная краска с отличной укрывистостью для стен и потолков в сухих помещениях.

**Применение:** для первичной или ремонтной окраски минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, кирпич и т.п.), гипсокартона, ДВП, ДСП, и поверхностей ранее покрашенных водно-дисперсионной краской.

**Состав:** водно-полимерная латексная дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

**Подготовка поверхности:**

- подготовлена для окрашивания поверхность должна быть сухой, достаточно прочной, с однородным и низким водопоглощением, а также очищенной от пыли, грязи, копоти, жира, и любых других веществ, снижающих адгезию;

- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;

- при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологию выполнения работ и инструкцию по применению сухих строительных смесей ТМ Микс + или Siltek;

- прочные глянцевые поверхности зашкурить, сняв поверхностный блеск и убрать пыль;

- для укрепления поверхности и обеспечения лучшего сцепления краски с поверхностью применять грунтовку Микс+ E-01, в соответствии с инструкцией; также для укрепления и уменьшения водопоглощения поверхности можно использовать грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением;

- прогрунтованные поверхности перед началом нанесения краски выдержать 4-6 часов.

**Выполнение работ:**

- краску перед использованием тщательно перемешать;

- нанесение выполнять с помощью валика, щетки или краскораспылителя в один или два слоя;

- при нанесении первого слоя (грунтовочного) можно развести краску, добавив до 10% воды или грунтовки Микс+ E-01 от её объема, и тщательно перемешать;

- при нанесении второго слоя или при покраске загрунтованной поверхности краску разводить не нужно;

- второй слой наносится через 1-2 часа, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды;

- покраску потолков выполнять равномерно, без пропусков, только в противоположном от окна направлении;

- перерыв в работе или завершение покраски необходимо выполнять в местах стыковки поверхностей (углов);

- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть.

**Упаковка:**

- пластиковое ведро, масса нетто 14 кг.

**Хранение:**

- хранить в герметично закрытой таре в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С;

- срок годности – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. По истечении срока годности краски, рекомендуется передать её для утилизации как строительные отходы;

- не допускать воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживания при хранении и транспортировке краски.

**Внимание:**

- все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5 °С до +30 °С;

- полную износостойкость покрытие приобретает через 28 суток.

**Правила безопасности:**

- хранить в недоступном для детей месте;

- во время работы беречь глаза и кожу. В случае попадания краски в глаза - промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

**Гарантии производителя:**

- производитель гарантирует соответствие краски Микс+ Интериор и декоративного слоя указанным техническим характеристикам, только в течении срока годности и при соблюдении технологии нанесения, в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, и правил транспортировки и хранения;

- производитель не несет ответственности за использование краски в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.