

Мікс+ Т-75

Клей для теплоизоляции



Для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты и пенополистирола



СТОЙКИЙ К СПОЛЗАНИЮ



ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ



ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ



УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ

Технические характеристики

Максимальный размер частиц	0,63 мм
Время пригодности растворной смеси*	не менее 2 часов
Когезионный разрыв*: - минеральной ваты - пенополистирола	не позднее 2 суток не позднее 5 суток
Прочность сцепления раствора (после хранения в воздушно-сухих условиях, при температурном воздействии и при переменном замораживании / размораживании):	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 50 циклов
Температура эксплуатации	от -50 °C до +70 °C

Расход сухой смеси на 1 м²
теплоизоляционного материала

от 4 до 6 кг

** При нормальных условиях — температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60%.*

В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

Ц.1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Инструкция по применению:

Применение:

для приклеивания всех типов минераловатных и пенополистирольных теплоизоляционных плит (стекло и каменной ваты, гранулированного и экструдированного пенополистирола и т. д.), к любым минеральным поверхностям внутри и снаружи зданий.

Состав:

высококачественный цемент ПЦ I-500, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки.

Подготовка поверхности:

- подготовленная к приклеиванию утеплителя поверхность должна быть прочной и однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию;
- при необходимости провести ремонт поверхности, применяя материалы ТМ Микс+ или Siltek не позднее, чем за 7 суток до приклеивания утеплителя;
- для обеспечения лучшего сцепления теплоизоляционной плиты к поверхности рекомендуется применять грунтовки ТМ Микс+ и Siltek в соответствии с назначением, прогрунтованные поверхности перед началом приклеивания утеплителя выдержать не менее 4 часов.

Приготовление растворной смеси:

- в чистую рабочую емкость налить воды из расчета 3,75–4,25 л на 1 мешок Микс+ Т-75 (0,15–0,17 л на 1 кг сухой смеси);
- постепенно добавлять сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до получения однородной, пастообразной массы без комков;
- выдержать растворную смесь примерно 3–5 минут, затем снова перемешать.

Выполнение работ:

- в зависимости от неровности поверхности клей на плиту утеплителя наносится сплошным, полосным или маяковым способами, для лучшего сцепления рекомендуется применять сочетание полосового и маякового способа;
- корректировать положение плиты возможно в течение 5 минут*;
- плиты должны плотно прилегать друг к другу и создавать ровную плоскость, приклеивать плиты нужно только в шахматном порядке, не допуская совпадения вертикальных швов, толщина швов не должна превышать 2 мм и без остатков раствора;
- для обеспечения надежного крепления теплоизоляционных плит рекомендуется выполнить их дополнительное крепление механически фиксирующими элементами;
- для создания гидрозащитного армирующего слоя рекомендуется использовать смесь универсальную для теплоизоляции Микс+ Т-77 согласно инструкции к применению;
- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть.

Упаковка:

- бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг.

Хранение:

- в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не выше +40 °С и влажности не выше 75%. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- во время работы защищать органы дыхания;
- избегать контакта с кожей;

- при попадании смеси в глаза — промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Внимание:

- при необходимости обеспечения лучшего сцепления, поверхностям плит из экструдированного пенополистирола придать шероховатости;

- все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5 °С до +30 °С.

Гарантии производителя:

- производитель гарантирует соответствие клея для теплоизоляции Микс+ Т-75 и клеевого слоя указанным техническим характеристикам, только в течение срока годности и при соблюдении технологии нанесения, применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, а также правил транспортировки и хранения;

- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.