

Мікс+ Фасад «Короед»

Декоративная штукатурка 2 мм



Для отделки фасадов и интерьеров



ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКАЯ



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТОНИРОВАНИЯ

Технические характеристики:

Структура	Короед
Размер зерна	2 мм
Расход	2,7-3,0 кг/м ²
Время высыхания*	24 часа
База / Цвет	база А, можно использовать как белую штукатурку или затонировать в светлые цвета

* При нормальных условиях - температура +20 ° С, относительная влажность воздуха 60%.

В случае выполнения работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

ДСТУ EN 1062-1:2012 — E_sS_p

Инструкция по применению:

Применение:

для декоративной отделки фасадов, в том числе для устройства отделочно-защитного слоя в системе фасадной теплоизоляции с использованием минераловатных и пенополистирольных плит. Может использоваться для декоративной отделки стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.

Подготовка поверхности:

- подготовленная для отделки поверхность должна быть ровной, прочной и однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию;

- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой для минеральных поверхностей;

- при необходимости, провести ремонт поверхности, применяя материалы ТМ Микс+ или Siltek не позднее, чем за 7 суток до устройства декоративного слоя;

- перед нанесением декоративной штукатурки поверхность обработать грунтовкой Микс+ Е-115 и выдержать не менее 4 часов.

Выполнение работ:

- штукатурку перед использованием тщательно перемешать;

- нанести штукатурку на поверхность сплошным равномерным слоем на толщину зерна металлическим шпателем из нержавеющей стали;

- к созданию фактурной поверхности необходимо приступать сразу после нанесения, используя пластиковую терку, но не позднее, чем через 10 минут (при нормальных условиях);

- работы на одной плоскости выполняются непрерывно - от угла до угла здания или помещения или в пределах рельефных элементов ограждающих конструкций.

- в случае необходимости не планового технологического перерыва, вдоль линии окончания работ нужно приклеить малярную ленту, которая удаляется вместе с остатками затвердевшей смеси после её нанесения и предоставления фактуры;

- по окончании перерыва работу продолжить с места приостановки работ;

- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть.

Хранение:

- срок годности - 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С.

- предотвращать действия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживание при транспортировке и хранении краски.

Внимание:

- работы выполнять при температуре окружающей среды от + 5 °С до + 30 °С;

- свеженанесенную штукатурку в течение 24 часов защищать от дождя и прямых солнечных лучей;

- для сохранения равномерности цвета при отделке поверхностей, тонированную штукатурку из разных партий рекомендуется смешать.

Гарантии производителя:

- изготовитель гарантирует соответствие декоративной штукатурки Микс+ указанным техническим характеристикам, только в течение срока годности и при соблюдении технологии нанесения, применение в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, а также правил транспортировки и хранения;

- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.