



# POLIREM 157

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ РАСТВОР

### Назначение

Строительно-монтажный раствор для кладки стен всех видов для оштукатуривания поверхностей.

### Применение

При кладке стен всех видов.  
Для нанесения штукатурки в один или несколько слоев. Для выполнения работ снаружи и внутри помещений. Для ручных работ. Возможно использование растворонасона.

### Подготовка основания

- Выполняется в соответствии с правилами выполнения кладочных работ. Основание на которое укладывается каждый следующий ряд кладки и подготовленные кладочные изделия должны быть неповрежденными, прочными, очищенными от грязи, засохшего раствора. При кладке стен, если кирпич сильно поглощает воду, его необходимо замочить.
- Оштукатуривание. Поверхность очистить от пыли, грязи, жира. Поверхность увлажнить. Сильно поглощающие поверхности прогрунтовать грунтовкой POLIREM 700.

### Приготовление растворной смеси

Для приготовления растворной смеси используется только чистая вода.

Смесь высыпать в минимальное количество чистой воды и перемешать с помощью дрели с насадкой-миксером до получения однородной массы без комков. Продолжая перемешивать, добавлять воду до получения раствора необходимой консистенции. Оставить раствор на 5 - 10 мин. для "созревания", и затем снова тщательно перемешать. При загустении растворной смеси ее следует "оживить" кратковременным перемешиванием без добавления воды.

#### Расход воды 0,16-0,18 л на 1 кг сухой смеси.

(Приблизительно 4,00 литра на упаковку 25 кг).

"Рабочее" время растворной смеси не менее 2 ч.

**Внимание!!!** Не смешивать с другими материалами!

### Выполнение работ

- Порядок выполнения работ в соответствии с общими правилами выполнения кладочных работ – на основание наносится растворная смесь, и выкладывается внешний ряд. Дальнейшие действия определяются общим порядком кладки. Рекомендовано наносить такое количество растворной смеси, чтобы иметь возможность уложить последний кирпич в течение «рабочего времени».

Перед кладкой следующего слоя каждый предыдущий должен быть проверен на горизонтальность. При помощи отвеса или другим способом уложенные участки проверяются на вертикальность.

- При оштукатуривании рекомендовано наносить схватывающий слой.

### Свойства

- КЛАСС РАСТВОРА М100
- ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
- ЛЕГКОСТЬ УКЛАДКИ И БЫСТРОДЕЙСТВИЕ
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

### Технические характеристики

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ	минеральное
Состав	цемент, наполнители, модифицирующие добавки
НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ, КГ/М <sup>3</sup>	1450-1500
МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ, %, НЕ БОЛЕЕ	1
РАСХОД ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ, Л/КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,16-0,18
ВРЕМЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ЧАСОВ, НЕ МЕНЕЕ	1
АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ (БЕТОН), МПА, НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	0,30 0,50
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ, МПА	10
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПРИ КАПИЛЛЯРНОМ ПОДСОСЕ, КГ/М <sup>2</sup> , В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ, НЕ БОЛЕЕ	1,5
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, ЦИКЛОВ	75
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ, КГ/М <sup>2</sup> НА 1 ММ УЛОЖЕННОГО СЛОЯ	1,2-1,4 кг
ТОЛЩИНА СЛОЯ, ММ, НЕ МЕНЕЕ	для кладки 2-5 мм для ощтукатуривания 3-5 мм

## Температурный режим

В процессе работы и в течение следующих двух суток температура окружающей среды, растворной смеси, основания должна быть в пределах  $t=(10-30)$  °С, влажность воздуха – 50 + 60%. Оптимальная температура выполнения работ  $t=(22\pm2)$  °С, влажность воздуха  $\phi=(55\pm5)\%$  (нормальные условия).

**Внимание! Избегать нанесения материала на поверхность, поддающуюся в момент нанесения местному обогреву и попаданию прямых солнечных лучей!**

## Инструменты

Обычные для кладочных работ из нержавеющих материалов:

- кельма,
- отвес,
- ватерпас,
- угольник,
- рулетка,
- правило.

Обычные для штукатурных работ из нержавеющих материалов.

**Внимание! Не применять ржавеющие инструменты и посуду.**

## Очистка инструментов

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после завершения работы. Воду, использованную для очистки инструментов, нельзя применять для приготовления растворной смеси.

## Упаковка

Бумажные многослойные мешки развесом нетто 25 кг.

Возможна упаковка смеси в специальные контейнеры (биг-бэги) либо герметичные передвижные силосы. В этом случае смеси перевозятся специальным транспортом.

## Условия и срок хранения, транспортирование

Сухие смеси хранятся в заводской упаковке в сухом помещении при температуре не ниже (+5)<sup>0</sup> С. При хранении мешки со смесями POLIREM должны быть уложены на поддоны в ряды по высоте не более 1,8 м с возможностью обеспечения доступа к ним. Транспортируют расфасованные смеси POLIREM на поддонах, соблюдая максимальную высоту рядов и устройство крепежа, исключающего возможность завала мешков в пути.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении установленных условий хранения.

## Правила безопасности

При приготовлении и использовании растворной смеси запрещается пить, курить, принимать пищу. Не вдыхать пыль! Растворные смеси POLIREM содержат в своем составе цемент и при их соединении с водой происходит щелочная реакция. Брызги растворной смеси, попавшие на кожу, смыть водой. В случае попадания материала в глаза их следует обильно промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

## Рекомендации

- ✓ При использовании материалов POLIREM необходимо выполнять нормы СНиП 3.04.01-87, СНиП III-4-80\* и других нормативных документов.
- ✓ Инструкция учитывает наличие профессиональных навыков выполняющего работы.
- ✓ Соблюдение положений настоящей инструкции обязательно!

В случае возникновения вопросов по использованию смесей POLIREM рекомендуется провести предварительные испытания растворной смеси на небольшом участке. За консультациями по вопросу применения смесей POLIREM обращайтесь непосредственно к производителю.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

**ТУ У В.2.7 – 26.6 - 24918352-003-2004**

**Минздрав Украины**

**Заключение**

№ 05.03.02-04/59203 от 15.09.2008 г.

№ 05.03.02-07/23592 от 13.04.2010 г.

**Производитель: POLIREM Украина, г.Киев**

**Дистрибутор: ООО «POLIREM-Центр», Украина, г.Киев,  
Тел/факс (380-44) 451-8851, 239-1517, <http://www.polirem.ua>**