



Краска интерьерная акриловая
ANSERGLOB ЭКО+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	белая матовая
Плотность	около 1,5 г/см ³
Укрывистость	около 150 г/м ²
Время нанесения следующего слоя	1 - 2 часа
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB ЭКО+ предназначена для выполнения высококачественной отделки поверхностей стен и потолков внутри зданий и сооружений. Наносится на любые минеральные основания (бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки и ГКЛ (влажность менее 1%); и т.д.) и на органические основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB, обои). Допускается многократное перекрашивание основания. Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB ЭКО+ стойкая к сухому трению.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением краски необходимо непрочные участки основания тщательно удалить. Трещины в основании расширяются и заделываются при помощи одного из материалов ANSERGLOB (например, небольшие трещины можно зашпаклевать ANSERGLOB ВСТ 25 или ВСТ 27). Прочные минеральные основания, такие как кирпичная кладка, бетонные основания, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и ГКЛ, деревянные поверхности обработать одной из глубокопроникающих грунтовок эмульсий ANSERGLOB. Непрочные минеральные основания необходимо очистить до прочного слоя. Поверхности, на которых находятся краски на органической основе, очистить от краски, прогрунтовать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB. Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB ЭКО+ наносится не ранее чем через 4 часа после грунтования.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску интерьерную акриловую ANSERGLOB ЭКО+ перед применением следует тщательно перемешать дрелью на низких оборотах. Краска наносится в один или два слоя при помощи кисти, щетки, валика (войлок, поролон) или распылителя. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (не более 5% от массы краски). Для второго слоя краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от температурно - влажностных условий второй слой наносится через 1 - 2 часа, после нанесения первого слоя. После окончания работ, не допуская высыхания краски, инструмент необходимо вымыть водой.

■ РАСХОД

Расход краски интерьерной акриловой в среднем составляет: от 0,15 до 0,35 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. Для идентичности цвета на основании рекомендуется использовать продукцию одной партии. Не применяется на поверхностях подверженных постоянным механическим воздействиям (полы). Не наносится на поверхности что обогреваются.

При выполнении работ, поверхность нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей, а также повышенной влажности.

■ УПАКОВКА

Пластмассовые ведра по 1,4 кг, 4,2 кг, 7,5 кг, 15 кг.