

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	белая матовая
Плотность	около 1,5 г/см ³
Укрывистость	около 150 г/м ²
Время нанесения следующего слоя	1 - 2 часа
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С



Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB для стен и потолка

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB для стен и потолка, предназначена для выполнения высококачественной отделки поверхности стен и потолков внутри зданий и сооружений. Наносится на любые минеральные основания (бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки и ГКЛ (влажность менее 1%); и т.д.) и на органические основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB, обои). Краска стойкая к влажному протиранию. Допускается многократное перекрашивание основания. Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB для стен и потолка тонируется по системе COLOR SYSTEM или применяется в белом цвете.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением краски необходимо непрочные участки основания тщательно удалить. Трещины в основании расширяются и заделываются при помощи одного из материалов ANSERGLOB (например, небольшие трещины можно зашпаклевать ANSERGLOB BCT 25 или BCT 27). Прочные минеральные основания, такие как кирпичная кладка, бетонные основания, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и ГКЛ, деревянные поверхности обработать одной из глубокопроникающих грунтоujących эмульсий ANSERGLOB. Непрочные минеральные основания необходимо очистить до прочного слоя. Поверхности, на которых находятся краски на органической основе, очистить от краски, прогрунтовать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB. Краска интерьерная акриловая наносится не ранее чем через 4 часа после грунтования.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску интерьерную акриловую ANSERGLOB для стен и потолка, перед применением следует тщательно перемешать дрелью на низких оборотах. Краска наносится в один или два слоя при помощи кисти, щетки, валика (войлок, поролон) или распылителя. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (не более 5% от массы краски). Для второго слоя краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от температурно-влажностных условий второй слой наносится через 1 - 2 часа, после нанесения первого. После окончания работ, не допуская высыхания краски, инструмент необходимо вымыть водой.

■ РАСХОД

Расход краски интерьерной акриловой в среднем составляет: от 0,15 до 0,35 кг/м².

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеуказанные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. Для идентичности цвета на основании рекомендуется использовать продукцию одной партии. Не применяется на поверхностях подверженных постоянным механическим воздействиям (полы). Не наносить на поверхность что обогревается.

При выполнении работ, поверхность нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей, а также повышенной влажности.

■ УПАКОВКА

Пластмассовые ведра по 1,4 кг, 4,2 кг, 7,5 кг, 15 кг.