

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Внешний вид	белая матовая
	Плотность	около 1,55 г/см ³
	Укрывистость	около 150 г/м ²
	Время нанесения следующего слоя	1 - 2 часа
	Приобретение стойкости к воздействию осадков	12 часов
	Сопrotивление диффузии водяных паров, Sd	не более 0,025 м
	Кoэффициент водопоглощения	не более 0,1 кг/м ² час ^{0,5}
	Температура основания	от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации	от -30 °C до +80 °C	



Краска фасадная силиконовая ANSERGLOB

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска фасадная силиконовая ANSERGLOB предназначена для выполнения отделки поверхности внутренних и наружных стен зданий, а также как финишное покрытие в системе скрепленной теплоизоляции ANSERGLOB. Наносится на любые минеральные основания (бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки и ГКЛ (влажность менее 1%); и т.д.), и на органические основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB, обои). Краска фасадная силиконовая ANSERGLOB тонируется по системе COLOR SYSTEM или применяется в базовом белом цвете. Может быть использована для восстановления окрасочного покрытия на декоративных штукатурках. Рекомендована для поверхностей, требующих хорошей паропроницаемости и водоотталкивающих свойств.

■ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением краски необходимо непрочные участки основания тщательно удалить. Трещины в основании расширяются и заделываются при помощи одного из материалов ANSERGLOB (например, небольшие трещины можно зашпаклевать ANSERGLOB ВСТ 25 или ВСТ 27). Прочные минеральные основания, такие как кирпичная кладка, бетонные основания, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и ГКЛ, деревянные поверхности обработать одной из глубокопроникающих грунтующих эмульсий ANSERGLOB. Непрочные минеральные основания необходимо очистить до прочного слоя. Поверхности, на которых находятся краски на органической основе, очистить от краски, прогрунтовать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB. Краска фасадная силиконовая наносится через 4 часа после грунтования.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску фасадную силиконовую ANSERGLOB перед применением следует тщательно перемешать дрелью на низких оборотах. Краска наносится в один или два слоя при помощи кисти, щетки, валика (войлок, поролон) распылителя. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (не более 5 % от массы краски). Для второго слоя краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от температурно-влажностных условий второй слой наносится через 1 - 2 часа, после нанесения первого слоя. Высохшая краска устойчива к механическим воздействиям. После окончания работ, не допуская высыхания краски, инструмент необходимо вымыть водой.

■ РАСХОД

Расход краски фасадной силиконовой в среднем составляет: от 0,15 до 0,35 кг/м².

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5°C до +30°C. Все вышеуказанные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. Для идентичности цвета на основании рекомендуется использовать продукцию одной партии.

При выполнении работ, поверхность нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей, а также повышенной влажности (дождя, тумана).

■ УПАКОВКА

Пластмассовое ведро по 7,5 кг; 15 кг.