ANSER® UKRAINE

Краска фасадная акриловая ANSERGLOB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Внешний вид	белая матовая
Плотность	около 1,55 г/см^3
Укрывистость	около 150 г/м^2
Время нанесения следующего слоя	1 - 2 часа
Сопротивление диффузии водяных паров, Sd	не более 0,15 м
Коэффициент водопоглощения	не более 0,1 кг/м^{2}час^{0,5}
Приобретение стойкости к воздействию осадков	12 часов
Температура основания	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации	от -30 °С до +80 °С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска фасадная акриловая ANSERGLOB предназначена для выполнения отделки поверхности внутренних и наружных стен зданий, а также как финишное покрытие в системе скрепленной теплоизоляции ANSERGLOB. Наносится на любые минеральные основания (бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки и ГКЛ (влажность менее 1%); и т.д.) и на органические основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB, обои). Используется для восстановления окрасочного покрытия на декоративных штукатурках. Краска фасадная акриловая ANSERGLOB (база белая) тонируется по системе COLOR SYSTEM или применяется в базовом белом цвете.

Внимание: Краска фасадная акриловая ANSERGLOB транспарентная (база Т) используется только после тонирования в системе COLOR SYSTEM.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. При ремонтных работах перед нанесением краски необходимо непрочные участки основания тщательно удалить. Трещины в основании расшиваются и заделываются при помощи одного из материалов ANSERGLOB (например, небольшие трещины можно зашпаклевать ANSERGLOB ВСТ 25 или ВСТ 27). Прочные минеральные основания, такие как кирпичная кладка, бетонные основания, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и ГКЛ, деревянные поверхности обработать одной из глубокопроникающих грунтующих эмульсий ANSERGLOB. Непрочные минеральные основания необходимо очистить до прочного слоя. Поверхности, на которых находятся краски на органической основе, очистить от краски, прогрунтовать одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB. Краска фасадная акриловая наносится через 4 часа после грунтования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краску фасадную акриловую ANSERGLOB перед применением следует тщательно перемешать дрелью на низких оборотах. Краска наносится в один или два слоя при помощи кисти, щетки, валика (войлок, поролон) или распылителя. Работы на одной поверхности следует выполнять, непрерывно придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (не более 5 % от массы краски). Для второго слоя краску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от температурно-влажностных условий второй слой наносится через 1 - 2 часа, после нанесения первого слоя. Окрашенная поверхность устойчива к механическим воздействиям. После окончания работ, не допуская высыхания краски, инструмент необходимо вымыть водой.

РАСХОД

Расход краски фасадной акриловой в среднем составляет: от 0,15 до 0,35 кг/м^2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре от +5^{0}С до +30^{0}С. Все вышеуказанные рекомендации эффективны при температуре +20^{0}С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания может измениться. Для идентичности цвета на основании рекомендуется использовать продукцию одной партии.

При выполнении работ поверхность нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей, а также повышенной влажности (дождя, тумана).

УПАКОВКА

База белая - пластмассовые ведра по 1,4 кг; 4,2 кг; 7,5 кг;15,0 кг.

База транспарентная (база Т) - пластмассовые ведра по 4,0 кг; 14,0 кг.

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/80389 от 10.08.12. ТУ У В. 2.7-20.324962264-005:2012