



TK 199

Универсальный фиксатор

Для временной фиксации текстильных и ХВ-покрытий, в том числе на ПВХ

- ▶ Фиксирует текстильные, ХВ-покрытия на все основания, включая ПВХ
- ▶ Обеспечивает легкую замену покрытия
- ▶ Препятствует образованию волн, ям, пузырей на покрытии
- ▶ Экономичен
- ▶ Не требует предварительной грунтовки
- ▶ Пригоден для пола с подогревом
- ▶ Выдерживает нагрузку от стульев на роликах



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработанный продукт для фиксации текстильных покрытий с различной основой, ХВ-покрытий. Обеспечивает легкое удаление покрытий. Может применяться для фиксации покрытий поверх существующих покрытий из ПВХ, ХВ, линолеума, терраццо, камня. На паркете, мраморе применять **T 590**. Выдерживает нагрузку от роликовых стульев. Пригоден для пола с подогревом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочными, без видимых разрушений. Перед применением смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, трещины в основаниях расширить механическим путём до 5 мм и заделать растворной смесью **Thomsit RS 88**.

При необходимости выравнивания минерального основания применять смеси **Thomsit** или **Ceresit**.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Выложите покрытие на пол, вырежьте необходимую форму и размер, сверните его на половину, затем равномерно нанесите фиксатор **Thomsit TK 199**. Для укладки покрытий с гладкой изнанкой на существующее покрытие необходимо использовать мелкопористый поролоновый валик (**Thomsit G**), с впитывающей изнанкой – использовать крупнопористый, для структурных изнанок – валики или шпатели (A4 или A2). Чтобы избежать утечки через углы и края использовать маленький валик или кисточку. Укладывать покрытия на впитывающие основания через 10 мин после нанесения фиксатора, на не впитывающие – через 20–30 мин. При укладке не диффузного покрытия на не впитывающее основание использовать адгезионное приклеивание через 30–90 мин после нанесения фиксатора (в зависимости от его количества). Готовность нанесенного клея к укладке покрытия определяется касанием руки (клей не должен прилипать).

При удалении покрытия необходимо поднять его край и аккуратно снять, остатки покрытия и клея должны быть пропитаны в течение 15 мин раствором воды с моющим средством (1 стакан на 10 л воды) и затем удалены, либо использовать **Thomsit R 723** (в течение 10 мин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	специальная дисперсия с добавками		
Цвет:	кремово-белый		
Состояние:	тиксотропное		
Удельный вес:	1,1 кг/л		
РН-значение:	6,5–7,0		
Расход:	Валик	A4	A2
- на покрытие:	50-100 г/м ²	200 г/м ²	300 г/м ²
- на впитыв. основание:	100-150 г/м ²	200 г/м ²	300 г/м ²
Время подсушки при сырой фиксации:	Валик 10–	A4	A2
- на покрытие:	20 мин	30–45 мин	45–60 мин
- на впитывающее основание:	10 мин	20 мин	30 мин
Открытое время:	2 ч – для впитывающих поверхностей 4 ч – для невпитывающих поверхностей		
Приложение нагрузки:	через 24 часа		
Температура транспортировки и хранения	от 0°С до +50°С		
Температура эксплуатации:	до +50°С		
Использование ступей на роликах:	пригоден		
Температура основания при применении:	от +5°С до +30°С		

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае фиксации покрытия на свежий пол с подогревом, основание должно быть подогрето до температуры самовыравнивающей смеси и/или покрытия. При укладке покрытий на полы с подогревом, подогрев должен работать в течение 10 дней. Перед укладкой выключить подогрев, зимой – установить режим подогрева половинной мощности (температура пола 20°С). Через 72 часа от начала укладки покрытия нагрев можно включить на рабочую мощность.

Излишки клея сразу удалить мокрой тканью. Промыть инструмент водой.

Хранить в сухом прохладном месте.

Не сливать в канализацию.

При образовании пленки на клею, удалить ее, а не вмешивать в клей.

Не замораживать!

УПАКОВКА


Пластиковое ведро по 10 кг

Хранить в прохладном, сухом месте!


СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной упаковке, при нормальных климатических условиях – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

ТИПЫ ШПАТЕЛЕЙ



Глубина зубца: 0,90 мм.
Ширина зубца: 1,00 мм.
Ширина вершины зубца: 0,50 мм



Глубина зубца: 1,65 мм.
Ширина зубца: 1,80 мм.
Ширина вершины зубца: 1,20 мм.



Качество для профессионалов