



POLIREM VD-1831

«ЭКОНОМ»
КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Назначение

Для качественного декоративного покрытия потолков и стен **внутри помещений** не подверженных интенсивному истиранию.

Применение

Для окраски по бетонным, цементным, известково-цементным, оштукатуренным, гипсокартонным подготовленным поверхностям.

Образует гладкое, матовое, ровное снежно-белое покрытие, стойкое к истиранию. Не желтеет.

Хорошо колеруется в различные цвета.

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, ровным, очищенным от пыли, жира, остатков предыдущих малярных покрытий.

Покрытия из красок на клеящей основе необходимо удалить. При необходимости использовать водо-пескоструйный агрегат. Поверхность основания обработать грунтовкой POLIREM 700. Пористые поверхности обработать в 2 слоя.

Краска наносится на сухое основание.

Выполнение работ

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать до однородного состояния. Наносится кистью, валиком. Рекомендуется наносить в два слоя. Второй слой наносится после высыхания предыдущего.

Температурный режим

В процессе работы и в течение следующих двух суток температура окружающей среды, материала, основания должна быть в пределах $t=(10-30)^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха – не выше 80%. Оптимальная температура выполнения работ $t=(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$, влажность воздуха $\varphi=(55\pm 5)\%$ (нормальные условия).

Внимание!!! Избегать нанесения материала на поверхность, поддающуюся в момент нанесения местному обогреву и попаданию прямых солнечных лучей!

Инструменты

- малярные кисти, щетки, валики;

Внимание! Не применять ржавеющие инструменты и посуду.

Очистка инструментов

Инструменты очищаются водой сразу после завершения работы. Засохшие брызги удалить растворителем или средством для удаления краски.

Упаковка

Ведро 7,5; 15 кг.

Условия и срок хранения, транспортирование

В герметичной заводской упаковке в сухом помещении при температуре не ниже $(+5)^{\circ}\text{C}$.

Емкости пригодны для укладки друг на друга при складировании и перевозке, исключая возможность их завала.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении установленных условий хранения.

Правила безопасности

При использовании запрещается пить, курить, принимать пищу. В случае попадания на кожу смыть водой с мылом. Не смешивать с другими материалами.

При использовании распылителя, работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей. В случае попадания материала в глаза их следует обильно промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Свойства

- ЭКОНОМИЧНА
- СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ
- МАТОВАЯ
- ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ «ДЫШАТЬ»
- БЕЗ ЗАПАХА
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

Технические характеристики

Материал основания	минеральное
Цвет	снежно белая
Условная светостойкость, %	3 %
Степень перетира, мкм	30-60
Содержание твердых веществ:	60-70
Плотность, г/см ³	1,50-1,70
Устойчивость к истиранию	стойкая
Растворитель	вода
Расход	150-180 г/м ²

Рекомендации

- ✓ При использовании материалов POLIREM необходимо выполнять нормы СНиП 3.04.01-87, СНиП III-4-80* и других нормативных документов.
- ✓ Инструкция учитывает наличие профессиональных навыков выполняющего работы.
- ✓ Предварительное грунтование обрабатываемой поверхности позволяет уменьшить расход краски на 30%.
- ✓ Сильно впитывающие поверхности основания рекомендовано обработать грунтовкой POLIREM 700 в два слоя.
- ✓ Пораженные грибком, плесенью места поверхности механически очистить и обработать составом VD-1741 «АНТИГРИБОК». Для предотвращения повторного образования грибка необходимо устранить причину его возникновения.
- ✓ Для получения гладкой поверхности перед окрашиванием шероховатых известково-цементных штукатурок рекомендуется обработать их шпаклевкой POLIREM.
- ✓ Для получения ровной однотонной окрашенной поверхности желательно проводить работы в один прием, или до границы перехода.
- ✓ Соблюдение положений настоящей инструкции обязательно!

В случае возникновения вопросов по использованию состава POLIREM в конкретных случаях рекомендуется провести предварительные испытания состава на небольшом участке. За консультациями по вопросу применения материалов POLIREM обращайтесь непосредственно к производителю.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

ТУ У В.2.7-31286563.001-2001

Минздрав Украины

Заключение

№ 05.10/12206 от 30.08.2001 г,
№ 05.03.02.- 04/34697 от 31.08.2004 г.

Производитель: POLIREM BAUCHEMIE, Украина, г.Киев

**Дистрибьютор: ООО «POLIREM-Центр», Украина, г.Киев,
Тел/факс (380-44) 481-5581, 239-1517,
<http://www.polirem.ua>**