

Ґрунтуюча емульсія КРИТТЯ-50 (UNI-GRUNT) полімерна

Технічні характеристики

Витрата емульсії 0,1-0,2л/м²
Термін висихання 4 години
Щільність емульсії близько 1,01 г/см³
Паропроникність не менш 0,03 мг/м•г•Па
Температура основи від +5° до +30°С

1. Галузь застосування

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» призначена для просочення і зміцнення сильновбираючих мінеральних основ: ніздрюватий бетон, цегляні поверхні, цементні, гіпсові і цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартонні плити. Ґрунтовку необхідно застосовувати перед оштукатурюванням, шпаклюванням і улаштуванням підлог, укладанням облицювальної плитки, фарбуванням вододисперсійними фарбами, приклеюванням шпалер, а також при улаштуванні систем скріпленої теплоізоляції. Емульсію застосовують як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання прозорий.

2. Склад

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» виготовлена на основі висококонцентрованої дисперсії синтетичних смол.

3. Властивості

Ґрунтуюча емульсія «БудМайстер «КРИТТЯ-50» готова до застосування, універсальна при використанні, глибокопроникна, зміцнює основу, посилює адгезію покриттів до основи, знижує водопоглинання, запобігає утворенню повітряних пухирів і кратерів, паропроникна, стійка до лугів.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити.

5. Витрата

Середня витрата емульсії — 0,1-0,2л/м², залежно від основи. Щільність емульсії — близько 1,01г/см³.

6. Порядок робіт

Ґрунтуючу емульсію «БудМайстер «КРИТТЯ-50» слід наносити щіткою, валиком або малярським пензлем. Залежно від стану поверхні, ґрунтовку необхідно наносити в один або кілька шарів. Перед укладанням нівелювальних мас, основу необхідно проґрунтувати два рази з інтервалом у 2 години. Час висихання ґрунтовки залежить від температури і вологості навколишнього середовища і складає 4 години.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри емульсії можуть змінитися. У випадку використання ґрунтовки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

При роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Пакування

Пластикові каністри — 10л, 5л та пластикові пляшки по 2л.

10. Зберігання

Ґрунтуючу емульсію необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому приміщенні при температурі від +5° до +35°С. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення.

Не допускати заморожування!

Грунтующая эмульсия КРИТТЯ-50 (UNI-GRUNT) полимерная

Технические характеристики

Расход эмульсии.....	0,1-0,2 л/м ²
Время высыхания.....	4 часа
Плотность эмульсии.....	около 1,01 г/см ³
Паропроницаемость.....	не менее 0,03 мг/м•ч•Па
Температура основания.....	от +5° до +30°С

1. Область применения

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» предназначена для пропитки и укрепления сильновпитывающих минеральных оснований: ячеистый бетон, кирпичные поверхности, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты. Грунтовку необходимо применять перед оштукатуриванием, шпаклеванием и устройством полов, укладкой облицовочной плитки, окраской вододисперсионными красками, приклеиванием обоев, а также при устройстве систем скреплённой теплоизоляции. Эмульсию применяют как внутри, так и снаружи зданий. Цвет плёнки после высыхания прозрачный.

2. Состав

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» изготовлена на основе высококонцентрированной дисперсии синтетических смол.

3. Свойства

Грунтующая эмульсия «БудМайстер «КРИТТЯ-50» готова к применению, универсальна при использовании, глубокопроникающая, укрепляет основание, усиливает адгезию покрытий к основанию, снижает водопоглощение, предотвращает образование воздушных пузырей и кратеров, паропроницаема, устойчива к щёлочам.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить.

5. Расход

Средний расход эмульсии — 0,1-0,2л/м², в зависимости от основания. Плотность эмульсии — около 1,01г/см³.

6. Порядок работ

Грунтующую эмульсию «БудМайстер «КРИТТЯ-50» необходимо наносить щёткой, валиком или малярной кистью. В зависимости от состояния поверхности, грунтовку необходимо наносить в один или несколько слоев. Перед укладкой нивелирующихся масс, основание необходимо прогрунтовать два раза с интервалом в 2 часа. Время высыхания грунтовки зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет 4 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры эмульсии могут измениться. В случае использования грунтовки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

9. Упаковка

Пластиковые канистры — 10л, 5л и пластиковые бутылки по 2л.

10. Хранение

Грунтующую эмульсию необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом помещении при температуре от +5° до +35°С. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Не допускать замораживания!