

Ґрунтуюча фарба КРИТТЯ-62

акрилова покращена

Технічні характеристики

Витрата 0,2-0,25 л/м²
Термін висихання Від 8 до 10 годин
Щільність дисперсії 1,35 г/см³
Температура основи від +5° до +35°С

1. Галузь застосування

Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ-62» призначена для зміцнення основи, збільшення адгезії, полегшення робіт з нанесення декоративних штукатурок, а також для консервації систем утеплення на зимовий період. Ґрунтуючу фарбу застосовують на мінеральних основах, таких як: бетон, цементно-вапняна, цементно-пісчана штукатурка, силікатна цегла, а також на гіпсових поверхнях і т.ін., на стінах та стелях як усередині, так і зовні будинків. Колір плівки після висихання білий.

2. Склад

Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ-62» виготовлена на основі дисперсії синтетичних смол з додаванням мінеральних наповнювачів та кварцового піску.

3. Властивості

Ґрунтуюча фарба «БудМайстер «КРИТТЯ-62» готова до застосування, зміцнює поверхню, сприяє збільшенню адгезії, спрощує процес формування фактури, придатна для внутрішніх та зовнішніх робіт, водостійка.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною та сухою, очищеною від пилу. Забруднені оліями, жирами, воском, а також старою фарбою поверхні необхідно очистити механічним шляхом. Неміцні шари потрібно видалити. Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ 51» за 6 годин до початку ґрунтування.

5. Витрата

Середня витрата — 0,2-0,25л/м², залежно від основи. Щільність дисперсії — 1,35г/см³.

6. Порядок робіт

Ґрунтуючу фарбу «БудМайстер «КРИТТЯ-62» перед використанням слід ретельно перемішати. Її необхідно наносити шіткою або малярським пензлем. Тривалість висихання ґрунт-фарби залежить від температури та вологості оточуючого середовища й становить приблизно 8-10 годин.

Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання ґрунтуючої фарби в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка

При роботі необхідно оберегати очі і шкіру. У випадку попадання емульсії в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

Ґрунтуюча фарба, при попаданні на поверхні виконані з деревини, скла, кераміки та ін., може змінити їх колір, тому, до початку проведення робіт, необхідно захистити ці поверхні від випадкового попадання фарби.

9. Пакування

Пластикові відра — 10л, 5л.

10. Зберігання

Ґрунтуючу фарбу необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому пакуванні, в сухому прохолодному приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 24 місяців з дня виготовлення.

Не допускати заморозування!

Грунтующая краска КРИТТЯ-62 акриловая улучшенная

Технические характеристики

Расход эмульсии.....	0,2-0,25 л/м ²
Время высыхания.....	от 8 до 10 часов
Плотность эмульсии.....	1,35 г/см ³
Температура основания.....	от +5° до +35°С

1. Область применения

Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ-62» предназначена для укрепления основания, увеличения адгезии, облегчения работ по нанесению декоративных штукатурок, а также для консервации систем утепления на зимний период. Грунтующую краску применяют на минеральных основаниях, таких как: бетон, цементно-известковая, цементно-песчаная штукатурка, силикатный кирпич, а также на гипсовых поверхностях и др., на стенах и потолках как внутри, так и снаружи зданий. Цвет плёнки после высыхания белый.

2. Состав

Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ-62» изготовлена на основе дисперсии синтетических смол с добавлением минеральных наполнителей и кварцевого песка.

3. Свойства

Грунтующая краска «БудМайстер «КРИТТЯ-62» готова к применению, укрепляет поверхность, способствует увеличению адгезии, упрощает процесс формирования фактуры, пригодна для внутренних и наружных работ, водостойкая.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным и сухим, очищенным от пыли. Загрязнённые маслами, жирами, воском, а также старой краской поверхности необходимо очистить механическим путём. Непрочные слои нужно удалить. Сильновпитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтующей эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» за 6 часов до начала грунтования.

5. Расход

Средний расход эмульсии — 0,2-0,25л/м², в зависимости от основания. Плотность эмульсии — 1,35г/см³.

6. Порядок работ

Грунтующую краску «БудМайстер «КРИТТЯ-62» перед использованием следует тщательно перемешать. Её необходимо наносить щёткой или малярной кистью. Продолжительность высыхания грунт-краски зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет приблизительно 8-10 часов.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

7. Рекомендации

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования грунтующей краски в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

8. Примечание

При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания эмульсии в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

Грунтующая краска, при попадании на поверхности, выполненные из дерева, стекла, керамики и др., может изменить их цвет, поэтому, до начала проведения работ, необходимо защитить эти поверхности от случайного попадания краски.

9. Упаковка

Пластиковые вёдра — 10л (13,5кг), 5л (6,75кг).

10. Хранение

Грунтующую краску необходимо хранить в фирменной герметично закрытой упаковке, в сухом прохладном помещении. Транспортировать в условиях плюсовых температур. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Не допускать замораживания!