

Штукатурна суміш декоративна ТИНК-251/253 (ROCK-W) на білому цементі камінцева

Технічні характеристики

Пропорція суміші.....	0,16-0,19 л.води/кг
Витрата суміші.....	~2,8; 3,1 кг/м ²
Рекомендована товщина шару	1,5; 2,0мм
Час придатності розчину для використання	2 години
Час твердіння розчину	min 24 години
Адгезія до основи.....	min 0,5 МПа
Морозостійкість	min 75 циклів
Температура основи	від +5° до +30°С
Температура експлуатації	від -30° до +85°С

1. Галузь застосування

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-251/253» призначена для високоякісної тонкошарової декоративної обробки фасадів будинків з метою одержання камінцевих фактур. Розмір зерна 1,5; 2,0мм.

2. Склад

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-251/253» виготовлена на основі білого цементу, мінеральних заповнювачів та полімерних домішок.

3. Властивості

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-251/253» білого кольору призначена для подальшого фарбування, дозволяє одержувати камінцеві фактури, атмосферостійка, паропроникна, стійка до ударних навантажень, зручна у застосуванні.

4. Підготовка поверхні

При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, жирів, олій та інших речовин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні шари потрібно видалити. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно вирівняти штукатурною сумішшю «БудМайстер «ТИНК-41». Поверхні, що сильно вбирають рідину, повинні бути оброблені ґрунтуючою емульсією «БудМайстер «КРИТТЯ-51» або «КРИТТЯ-50» і витримані не менш 4 годин. Для зручності при нанесенні та формуванні фактури за 8-10 годин до улаштування декоративної штукатурки основу обробити ґрунт-фарбою «БудМайстер «КРИТТЯ-62»

5. Приготування розчину

Сушу суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,16-0,19л -на 1кг суміші (4,00-4,75л на мішок 25кг), залежно від розміру заповнювача. Перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемишати ще раз. Необхідну для зручності в роботі консистенцію розчину підбирають, змінюючи кількість води в рекомендованих пропорціях. Отриманий розчин необхідно використати протягом 2-х годин. Для приготування використовувати чисті ємності та інструмент.

6. Витрата

Середня витрата суміші — 2,8; 3,1 кг/м² (залежно від розміру заповнювача).

7. Порядок робіт

Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або теркою. Мінімальна товщина нанесення штукатурки відповідає максимальному розміру зерна заповнювача. Після нанесення штукатурки в момент коли розчин перестане прилипати до інструменту (5-10хв), необхідно за допомогою обраних інструментів (терка, шпатель і т.д.) почати формування фактури. Камінцеву фактуру поверхні формують круговими рухами пластикої терки. Роботи на одній поверхні слід виконувати безупинно, дотримуючись правила нанесення розчинів "мокре на мокре". У випадку перерви в роботі приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого стрічку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Отверділий розчин видаляється тільки механічним шляхом. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури і відносної вологості повітря і складає, приблизно, 24 години.

Після закінчення робіт інструмент потрібно вимити.

При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжоукладену суміш години необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів.

Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка

Штукатурна суміш «БудМайстер «ТИНК-251/253» містить цемент, що викликає лужну реакцію в момент гідратації, тому при роботі необхідно оберігати очі і шкіру. У випадку попадання розчинової суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Пакування

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25кг.

11. Зберігання

Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на піддонах. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці. Пошкоджені мішки використати в першу чергу.

Штукатурная смесь декоративная ТИНК-251/253 (ROCK-W) на белом цементе камешковая

Технические характеристики

Пропорция смеси.....	0,16-0,19 л.воды/кг
Расход смеси	~2,8; 3,1 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	1,5; 2,0 мм
Время пригодности раствора к использованию	2 часа
Время отвердевания раствора	min 24 часа
Адгезия к основе.....	min 0,5 МПа
Морозостойкость	min 75 циклов
Температура основания.....	от +5° до +30°С
Температура эксплуатации.....	от -30° до +85°С

1. Область применения

Штукатурная смесь декоративная «БудМайстер «ТИНК-251/253» предназначена для высококачественной тонкослойной декоративной отделки фасадов зданий с целью получения оригинальных камешковых фактур. Размер зерна 1,5; 2,0мм.

2. Состав

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-251/253» изготовлена на основе белого цемента, минеральных заполнителей и полимерных добавок.

3. Свойства

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-251/253» белого цвета предназначена для дальнейшей покраски, позволяет получать камешковые фактуры, атмосферостойкая, паропроницаемая, устойчива к ударным нагрузкам, удобна в применении.

4. Подготовка поверхности

При подготовке основания необходимо соблюдать требования ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, краски и других веществ, снижающих адгезию раствора к основанию. Непрочные слои нужно удалить. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо выровнять штукатурной смесью «БудМайстер «ТИНК-41». Сильно впитывающие жидкость поверхности должны быть обработаны грунтовой эмульсией «БудМайстер «КРИТТЯ-51» или «КРИТТЯ-50» и выдержаны не менее 4 часов. Для удобства при нанесении и формировании фактуры за 8-10 часов до устройства декоративной штукатурки основу обработать грунт-краской «БудМайстер«КРИТТЯ-62».

5. Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции: 0,16-0,19л на 1кг смеси (4,00-4,75л на мешок 25кг), в зависимости от размера заполнителя. Перемешать дрелью с насадкой или вручную до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 минут и перемешать ещё раз. Необходимую для удобства в работе консистенцию раствора подбирают, изменяя количество воды в рекомендуемых пропорциях. Полученный раствор необходимо использовать в течение 2-х часов. Для приготовления использовать чистые ёмкости и инструмент.

6. Расход

Средний расход смеси — 2,8; 3,1кг/м² (в зависимости от размера заполнителя).

7. Порядок работ

Штукатурку наносят на основание металлическим шпателем или тёркой. Минимальная толщина нанесения штукатурки соответствует максимальному размеру зерна заполнителя. После нанесения штукатурки, в момент когда раствор перестанет прилипать к инструменту (5-10 минут), необходимо при помощи выбранных инструментов (тёрка, шпатель и т.д.) начать формирование фактуры. Камешковую фактуру поверхности формируют круговыми движениями пластмассовой тёрки. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила нанесения растворов "мокрое на мокрое". В случае перерыва в работе приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести штукатурку с заходом на ленту и придать ей желаемую фактуру. После чего ленту сразу удалить вместе с остатками свежей штукатурки. Отвердевший раствор удаляется только механическим путём. Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 24 часа.

После окончания работ инструмент необходимо вымыть.

При выполнении работ необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.

8. Рекомендации

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и ёмкости. Свежеуложенную смесь необходимо оберегать от дождя, перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5° до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях рабочие параметры смеси могут измениться. В случае использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, непредусмотренных техническим описанием.

9. Примечание

Штукатурная смесь «БудМайстер «ТИНК-251/253» содержит цемент, вызывающий щелочную реакцию в момент гидратации, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно их промыть проточной водой и обратиться к врачу.

10. Упаковка

Бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем по 25кг.

11. Хранение

Смесь необходимо хранить в фирменной герметичной упаковке в сухом помещении, на поддонах. Срок хранения не менее 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. Повреждённые мешки использовать в первую очередь.