

Грунтовка акриловая UNIVERSAL


Тип	Водоразбавляемый укрепляющий готовый к применению акриловый грунтовочный состав глубокого проникновения.
Область применения	Предназначена для укрепления пористых, осыпающихся, мелящих цементно-известковых, бетонных и других соответствующих минеральных оснований внутри и снаружи зданий. Можно применять также для обработки гипсокартонных, древесноволокнистых и тому подобных впитывающих поверхностей. Выравнивает впитывающую способность основания, снижает расход краски, улучшает адгезию, повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия. Применяют для обработки стен и потолков внутри помещений, а также на фасадах зданий перед окраской водно-дисперсионными красками и эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных масс, приклеиванием обоев, керамической плитки, различных напольных покрытий и т. п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности, м²/л	5 – 10 (в неразбавленном виде). На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.
Разбавитель	Вода. Допускается разбавлять до 50 %.
Способ нанесения	Наносить щеткой, кистью, валиком или другим инструментом, обеспечивающим равномерное впитывание. Можно грунтовать методом распыления.
Время высыхания при +20 °С и отн. влажности воздуха 50 %	Ок. 2 ч. Окраску либо другую обработку можно производить примерно через 4 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания бесцветный, прозрачный.
Мас. доля нелет. в-в, %	8.
Плотность, кг/л	1,01.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
Тара	1 л, 2 л, 5 л, 10 л.

Грунтовка акриловая UNIVERSAL**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и способной впитывать воду. Температура воздуха, грунтовки и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35°C; относительная влажность воздуха не более 80 %.
Предварительная подготовка	Удалить все отслаивающиеся и невпитывающие покрытия. Новые, свежие основания на известковой или цементной основе следует выдержать перед обработкой на протяжении по крайней мере одного месяца. Очистить поверхность от осыпающихся частиц и загрязнений, особенно пятен жира, смолы и т.п. Непосредственно перед грунтованием удалить пыль. При наличии налета грибов, лишайников и других биологических повреждений, а также во влажных, плохо проветриваемых помещениях и на северных или затененных фасадах и цоколях зданий вместо грунтовки UNIVERSAL следует использовать Грунтовку акриловую UNIVERSAL-BIO (концентрат) с предварительной обработкой Антисептиком Kompozit® в соответствии с инструкцией по применению.
Применение	Для сильно впитывающих оснований средство наносить неразбавленным, для слабо впитывающих допускается разведение водой до 50 % (грунтовка должна полностью впитаться в поверхность, чтобы избежать появления глянца после высыхания). Рекомендуется делать пробное грунтование. Готовый раствор наносить щеткой, валиком или распылителем методом "мокрый по мокрому" (в 1 – 3 прохода подряд по мере впитывания, не допуская высыхания). При нанесении валиком особенно тщательно следить за равномерностью впитывания. Небольшие труднодоступные участки обрабатывать кистью. Высохшую поверхность можно окрасить водно-дисперсионной акриловой краской или проводить другую обработку не ранее, чем через 4 часа после нанесения грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой. Высохшие следы грунтовки можно удалить механически или при помощи растворителя Kompozit® .
БЕЗОПАСНОСТЬ	Грунтовка не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория «h»: связывающие грунтовки), норма до 30 г/л, фактическое содержание ок. 5 г/л. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На грунтовку есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.