

Краска интерьерная INTERIOR 7


Тип Водоразбавляемая тонкослойная латексная краска для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Образует снежно-белое матовое покрытие с отличной устойчивостью к воздействию воды.

Область применения Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпаклеванных поверхностей, гипсокартонных, магнезитовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри зданий. Подходит также для окраски обоев и других фактурных поверхностей.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой (коридоры, офисы и пр.) и повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.д.), требующих интенсивной очистки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/кг | 5 – 6 для впитывающих и рельефных поверхностей, 6 – 8 для гладких невпитывающих поверхностей. |
| Разбавитель | Вода, допускается разбавлять до 10 %. |
| Способ нанесения | Наносить валиком, кистью или распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,017" – 0,021". |
| Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % | От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. |
| Цвет | Белый, тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL. |
| Базис колеровки | AA (белый – полная дозировка), C (прозрачный). |
| Блеск | 5 ед. при 85° (матовый, ДСТУ EN 13300:2012). |
| Укрывистость | 2-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012) |
| Масс. доля нелет. в-в, % | 59 (базис AA), 55 (базис C). |
| Плотность, кг/л | 1,50 (базис AA), 1,39 (базис C). |
| Стойкость к мытью | Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012). |
| Химстойкость | Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит). |
| Хранение | Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления. |
| Тара | 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг. |

Краска интерьерная INTERIOR 7**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить Грунтовкой акриловой BRILLIANT или UNIVERSAL в зависимости от впитывающей способности, а во влажных, плохо вентилируемых помещениях – обработать Антисептиком Kompozit[®] и укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности. |
| Окраска | Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При окраске обоев и других фактурных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10 %). Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия Краски интерьерной INTERIOR 7 выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка". |
| Очистка инструментов | Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи Смывки старой краски Kompozit[®] . |
| Уход | Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью. |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. |