

Краска интерьерная Matt Latex



Тип Водоразбавляемая латексная акриловая краска, устойчивая к мытью.

Область применения Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри здания.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л	Для впитывающих поверхностей 7 – 8, для невпитывающих поверхностей 8 – 10.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10 %.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,018" – 0,023".
Время высыхания при +20 °С и отн. влажности воздуха 50 %	До отлипа 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Белый, тонируется в светлые цвета по каталогам Kompozit®, NCS, RAL.
Базис колеровки	AA (белый – дозировка с коэффициентом 0,75).
Блеск	2 ед. при 60° (глубоко матовый, ДСТУ EN 13300:2012).
Укрывистость	2-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012)
Мас. доля нелет. в-в, %	54.
Плотность, кг/л	Ок. 1,45.
Макс. размер частиц	до 30 мкм (мелкозернистый, ДСТУ EN 13300:2012).
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (2-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).
Химстойкость	Для очистки можно применять обычные бытовые неабразивные моющие средства.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

Краска интерьерная Matt Latex**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35°С; относительная влажность воздуха не более 80 %.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL , а в плохо вентилируемых помещениях – обработать Антисептиком Kompozit [®] и укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO (концентрат) в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца. Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.
Окраска	Неокрашенная поверхность: Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. При необходимости можно разбавить водой (не более 10 % по объему). Краску тщательно перемешать перед применением. Ремонтная окраска: Ремонтную окраску покрытия Краски интерьерной Matt Latex выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи Смывки старой краски Kompozit [®] .
Уход	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора нейтрального моющего средства. Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение примерно двух недель. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью, избегая натирания.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (<30 г/л). Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.