Краска интерьерная PRIME®

Тип

Матовая латексная акриловая краска с легким шелковистым блеском. Отличается высокой стойкостью к мытью и водоотталкивающим эффектом.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри здания. Отлично подходит для окраски обоев и других фактурных поверхностей. Можно применять для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Особенно рекомендуется для помещений с повышенными требованиями к гигиеничности покрытия (детские комнаты, медицинские учреждения и пр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л	8 – 9 – для впитывающих поверхностей, 10 – 12 – для невпитывающих поверхностей.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10% .
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,017" – 0,021".
Время высыхания при +20 ºС и относительной влажности воздуха 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Белый, тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL.
Базис колеровки	А (белый – полная дозировка), С (прозрачный).
Блеск при 60 °, GU, ISO 2813:2014	6 (матовый).
Укрывистость	1-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012)
Объем. доля нелет. в-в,	40 % (ДСТУ ISO 3233-3:2015).
Плотность, кг/л	1,40 (базис А), 1,25 (базис С).
Стойкость к мытью	Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного покрытия, ДСТУ EN 13300:2012).
Химстойкость	Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
Термостойкость	Выдерживает периодическое действие горячей (до 100 °С) воды.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35° С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

Краска интерьерная PRIME®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35°С; относительная влажность воздуха не более 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL**, а во влажных, плохо вентилируемых помещениях – обработать **Антисептиком Kompozit®** и укрепить **Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO (концентрат)** в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе. Высохшую поверхность отшлифовать, удалить пыль от шлифовки, загрунтовать и окрасить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской на протяжении по крайней мере одного месяца.
Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Окраска

Неокрашенная поверхность:
Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1 – 2 слоя. При окраске обоев и других фактурных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10 %).
Ремонтная окраска:
Ремонтную окраску покрытия **Краски интерьерной PRIME®** выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой акриловой краской.
См. п. "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи **Смывки старой краски Kompozit®**.

Уход

Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства.
Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости примерно через месяц. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория «а»), норма до 30 г/л. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество продукта полностью соответствует требованиям ДСТУ EN 13300: 2012. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.