

Краска для кровли Kompozit®


Тип	Специальная водно-дисперсионная латексная краска с прекрасной адгезией, гибкостью, высокой стойкостью цвета. Создает водонепроницаемое покрытие, которое защищает различные поверхности крыши от разрушительного действия воды, мороза, солнца и других погодных факторов.
Область применения	Предназначена для окраски фиброцементных (шиферных), бетонных и других минеральных, а также битумных (типа Onduline) и металлических (в частности, оцинкованных) поверхностей и плит на крышах и фасадах зданий. Применяется для окраски кровель, крытых шифером, керамической и цементной черепицей, загрунтованных металлических кровель, покрытий типа Onduline, а также различных минеральных поверхностей на фасадах зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л	7,5 – 9. На расход влияют пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.
Разбавитель	Вода, допускается разбавлять до 10 % .
Способ нанесения	Наносится валиком, распылением или кистью с синтетическим ворсом.
Время высыхания при +20 °С и отн. влажности воздуха 50 %	Около 30 минут, следующий слой можно наносить через 2 – 4 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Зеленый, красно-коричневый, коричневый. По согласованию с потребителем возможен выпуск отдельных партий других цветов.
Блеск при 60 °, GU, ISO 2813:2014	4 (матовый).
Объемная доля нелетучих в-в, %	36.
Плотность, кг/л	1,25 – 1,29, в зависимости от цвета.
Толщина сухой пленки	50 – 70 мкм для однослойного покрытия (E ₂ , ДСТУ EN 1062-1:2012).
Размер частиц	30 мкм (мелкозернистый, S ₁ , ДСТУ EN 1062-1:2012).
Паропроницаемость	$S_{d H_2O} < 0,14$ м (высокая, V ₁ , ДСТУ EN 1062-1:2012).
Водопроницаемость	$w < 0,1$ кг/(м²·ч ^{0,5}) (низкая, W ₃ , ДСТУ EN 1062-1:2012).
Маркировка по ДСТУ EN 1062-1:2012	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀ .
Атмосферостойкость	Отличная, также в городской и промышленной среде. Обладает водоотталкивающим эффектом, предотвращает капиллярное проникновение воды в конструкцию. Пропускает влагу в виде пара изнутри конструкций.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -40 до +80°С.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35°С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления.
Тара	3 л, 10 л.

Краска для кровли Kompozit®**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35 °С; относительная влажность воздуха не более 80 %. При окраске избегать воздействие ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли, высолов, старых растрескавшихся и отслаивающихся покрытий, а также мхов, лишайников и других биологических повреждений. Вымыть водой без использования моющих средств и хорошо просушить, поскольку следы пыли резко ухудшают адгезию краски. Новые бетонные и цементные поверхности следует выдерживать перед окраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Для повышения долговечности покрытия, улучшения адгезии и уменьшения расхода краски, защиты от плесневых грибов и лишайников, впитывающие поверхности следует обработать Антисептиком Kompozit® и укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO в соответствии с инструкцией по применению. Поверхности из черного металла предварительно загрунтовать Грунтовкой для металла ANTIKOR или Грунтовкой ГФ-021 Kompozit® в соответствии с инструкцией по применению. Новые, блестящие оцинкованные поверхности выдерживать в атмосферных условиях в течение 1 сезона и тщательно очистить от белого налета продуктов коррозии.
Окраска	Неокрашенная поверхность: При необходимости, а также для нанесения 1-го слоя на шероховатые или сильно впитывающие поверхности можно разбавить водой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя валиком на ровные поверхности, кистью или щеткой на волнистые и шероховатые поверхности, либо распылением. Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски покрытия Краски для кровли Kompozit® можно применять эту же краску или другую латексную кровельную краску. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить при помощи Смывки старой краски Kompozit® .
Уход	При необходимости можно очищать промывкой водой под давлением, а также с использованием неабразивных моющих средств.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.