

Краска для бассейнов АК-12

Тип	Специальная акриловая краска на растворителях. Отличается отличной водостойкостью, эластичностью, механической прочностью, особенно сильным сцеплением с минеральными основаниями, хорошей химической и атмосферостойкостью. Допускает окрашивание при низких температурах.
Область применения	Предназначена для окрашивания бетонных, цементных, керамических и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий, а также загрунтованных металлических поверхностей. Применяется для декоративно-защитной окраски подводной и надводной частей плавательных, декоративных, технических бассейнов; промышленных отстойников, противопожарных и других емкостей и резервуаров для хранения не питьевой воды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покрывания поверхности, м²/кг	6 – 8.
Разбавитель	Растворитель Kompozit[®] , допускается разбавлять до 10 %.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или безвоздушным распылением. При безвоздушном распылении применять сопло 0,018" – 0,023".
Время высыхания при +20 °С и относительной влажности воздуха 50%	До отлипа – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Постоянный контакт с водой не рекомендуется ранее 7 суток после окрашивания. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Цвет	Голубой.
Блеск	3 – 5 ед. при 85°, ISO 2813:1994 (матовый).
Объем. доля нелет. в-в, ДСТУ ISO 3233-3:2015	45 %.
Плотность, кг/л	ок. 1,25.
Водостойкость	Отличная. Устойчива к длительному действию воды.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленной среде. Предотвращает капиллярное впитывание воды в поверхность, уменьшает вероятность появления высолов.
Химстойкость	Устойчива к действию некоторых растворителей, например, спирта, а неустойчива к действию бензина, уайт-спирита и нитрорастворителей. Выдерживает действие жиров и смазочных масел.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20 до +30 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	0,9 кг, 2,8 кг, 10 кг (по договоренности с заказчиком).

Краска для бассейнов АК-12**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Нанесение желательно проводить при положительных температурах, но можно наносить при температуре до -10 °С, если на поверхности полностью отсутствуют следы льда и инея. Следует учесть, что высыхание при этих предельных условиях значительно медленнее, чем при указанных в спецификации оптимальных условиях. Во избежание образования пор и пузырьков, температура поверхности не должна быть выше +40 °С. Окраску не рекомендуется производить при прямом солнечном освещении, а также во влажную или ветреную погоду.
- Предварительная подготовка** Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли, следов масел. Удалить старые отслаивающиеся штукатурку и другие покрытия, при необходимости заделать эти участки ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному, хорошо высушить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед грунтованием и окраской в течение, по крайней мере, одного месяца. Выходы солей убрать стальной или жесткой пластмассовой щеткой, однако, если появление солей интенсивное и постоянное, поверхность нельзя обрабатывать до выяснения и устранения причины.
Подготовленные впитывающие поверхности обработать органорастворимой акриловой **Грунтовкой / Лаком по камню STRONG[®]**, металлические поверхности рекомендуется грунтовать **Грунтовкой для металла ANTIKOR** в соответствии с инструкцией по применению. Нельзя наносить краску на поверхности, окрашенные ранее алкидными эмалями или грунтовками.
- Окраска** **Неокрашенная поверхность:**
При необходимости, а также для нанесения 1-го слоя на шероховатые или сильно впитывающие поверхности можно разбавить **Растворителем Kompozit[®]** (до 10 %). Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 2 слоя валиком (на ровные поверхности), кистью, щеткой либо распылением.
Ремонтная окраска:
Для ремонтной окраски покрытия **Краски для бассейнов АК-12** можно применять эту же краску, либо другую краску такого же типа. См. п. "Предварительная подготовка".
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть **Растворителем Kompozit[®]**, затем теплой водой с моющим средством.
- Уход** При необходимости можно очищать промывкой водой под давлением, а также с использованием неабразивных моющих средств.
- ОХРАНА ТРУДА** ОГНЕОПАСНО! Содержит уайт-спирит и ксилол. Содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория i: органорастворимые однокомпонентные покрытия со специальными свойствами, до 500 г/л). Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. При нанесении распылением для защиты органов дыхания использовать респиратор. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку краски.
На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.