ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

weber.vetonit LR+ предназначена для финишного выравнивания внутри помещений поверхностей перед поклейкой обоями и покраской.
Подходящие основы: поверхности, выровненные гипсовыми, це- ментными и известково-цементными штукатурками. Стены и потолки из гипсокартнных плит (исключая заделку швов ГКЛ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уникальная*
- толщина слоя - 1-5 мм;
- идеально гладкая и белоснежная поверхность;
- высокая трещиностойкость;
- качественно зашкуривается;
- суперпластичная;
- идеально сводит слои;
- под покраску, обои и как финишную отделку поверхности

*на основе редкостной мраморной крошки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Наполнитель	тонкомолотый мрамор
Связующее	полимерный клей
Толщина слоя	1-5 мм/одно нанесение
Максимальная фракция	0,3 мм
Расход	1,2 кг/м2/м
Кол-во воды для смешивания	прибл. 8,0-9,0 л/25 кг
	прибл. 6,4-7,2 л/20 кг
	прибл. 0,32-0,36 л/кг
Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре)	1 (2) сутки
Время высыхания одного слоя	1 сутки

Фасовка	бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена 25 кг и 20 кг
Хранение	18 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.

ЦВЕТ

Абсолютно белый

УПАКОВКА МЕШКА

Бумажные трехслойные мешки со средним слоем из полиэтилена 20 и 25 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п., должны быть удалены. Основа должна быть сухой. Находящаяся в конструкции излишняя влага может вызвать пожелтение выровненной поверхности. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.

Приготовление смеси

Залить в емкость необходимое количество чистой воды и засыпать мешок смеси weber.vetonit LR +, при этом смесь надо добавлять в воду, а не наоборот. Рекомендуемая температура воды +20°С. Смешивание производят мощной дрелью с насадкой в течение 3-5 минут. Для лучшего растворения вяжущего смеси дают отстояться в течение 10 минут. После легкого повторного перемешивания смесь готова к использованию. Растворная смесь пригодна для использования в течение 24 часов с момента затворения с водой. При хранении готовой смеси в закрытой емкости шпаклевка пригодна для использования в течение 2 суток. Температура растворной смеси должна быть не менее +10°С.

Нанесение

Растворная смесь наносится механизированным методом напыления или вручную и выравнивается с помощью двуручного стального шпателя. При частичном выравнивании используют более маленький стальной шпатель шириной 30см. При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый последующий слой на полностью высохший предыдущий. Высохшую поверхность шпаклевки необходимо обработать шлифовальной

бумагой и обеспылить перед нанесением следующего слоя. После обработки наждачной бумагой выровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциям изготовителя данных материалов, а также оставить непокрытой при создании шероховатой поверхности типа "шуба", используя механизированный метод напыления.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя рекомендуемой толщины при +10°C примерно 2 суток; при +20°C прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.

ВНИМАНИЕ!

Шпаклевка weber.vetonit LR + не пригодна для применения на поверхностях не высохших конструкций; в помещениях с влажным и мокрым микроклиматом; для выравнивания полов и заделки швов гипсокартонных плит.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.