

Матовая стойкая к мытью краска на акрилатной основе для внутренних и наружных работ



Область применения

Предназначена для окраски внутри помещений, оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных плит и поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионной краской.

Рекомендуется для фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, а также стен и потолков внутри помещений.

Безопасность краски

Краска является нетоксичной и пожаробезопасной, не содержит органических растворителей, тяжёлых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и аммиака.

Содержание VOC соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (<30 г/л).

Краска отвечает требованиям СОУ OEM 08.002.12.019:2014 «Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу», которые разработаны в соответствии с ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT).

Сертификат выдан органом по экологической маркировке ВГО «Живая планета».



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Состав	Водная дисперсия акрилатного полимера с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
Расход на 1 слой	210 - 295 г/м ² . На расход влияют состояние окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток	ок. 54 %.
Плотность	ок. 1,46 кг/л.
Паропроницаемость	Высокая, V ₁ (ДСТУ EN 1062-1:2012).
Водопроницаемость	Высокая, W ₁ (ДСТУ EN 1062-1:2012).
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха. Максимальная прочность покрытием достигается через 28 дней.
Блеск	Матовый (ДСТУ EN 13300:2012). Матовый, G ₃ (ДСТУ EN 1602-1:2012).
Цвет	Белый. Колеруется ручными колер-пастами KOLORIT.
Износостойкость	Выдерживает мокрое истирание (свыше 2000 циклов). 3 класс стойкости к мокрому истиранию (ДСТУ EN 13300:2012).
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает воздействие температур от –40 °C до +80 °C
Хранение	Не допускать замораживания краски! Краску хранить и транспортировать при температуре +5 °C ...+30 °C в герметически закрытой упаковке производителя. Срок хранения – 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке.
Тара	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	Свежую известняково-цементную штукатурку окрашивать не ранее чем через 4 недели, бетонные блоки — после одного отопительного сезона, зашпатлеванные поверхности — через 1-5 суток в зависимости от толщины слоя и условий нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить от грязи, пыли, плесени, высолов, жирных пятен. Глянцевые и стеклообразные поверхности обработать механически для придания им шероховатости, пыль удалить. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой, подходящей для данной поверхности. После высыхания отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Для защиты от плесени и грибка рекомендуется обработать поверхность средством KOLORIT START BIOSTOP. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью, следует укрепить средством KOLORIT GRUNT.
Окраска	Краску тщательно размешать перед применением. Для нанесения первого слоя при необходимости разбавить водой (не более 10%). Рекомендуется наносить в 2 слоя валиком, кистью либо распылением. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц.
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством. Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить механическим путём и моющим средством.
Уход	Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить с помощью сухой мягкой ткани или губки.
Охрана труда	Краска не содержит легколетучих органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.