Siltek (Сілтек) Мікс+ Т-08

Силтек Микс+ Т-08

Клей для плитки

Для приклеивания керамической плитки внутри и снаружи зданий

ПЛАСТИЧНЫЙ

СТОЙКИЙ К СПОЛЗАНИЮ

ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ

УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ

Технические характеристики

Максимальный размер частиц	0,63 мм
Срок пригодности растворной смеси*	не менее 2 часов
Прочность сцепления с бетонной поверхностью*: - через 2 суток - через 28 суток	 не менее 0,3 МПа не менее 0,5 МПа

Возможность технологического перемещения и расшивки швов*	через 48 часов
Морозостойкость (с композицией Siltek Arm-mix E-120)	не менее 50 циклов
Температура эксплуатации (с композицией Siltek Arm-mix E-120)	от –30 °С до +40 °С

** При нормальных условиях — температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60%.*
В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

Расход сухой смеси на 1 м²
(может изменяться в зависимости от неровности поверхности и навыка исполнителя)

Размер плитки, см	Размер зубцов, мм	Расход смеси, кг/м²
меньшее 5х5 (<25 см²)	3х3	2
от 5х5 до 10х10 (25–100 см²)	4х4	2,5
от 10х10 до 20х20 (100–400 см²)	6х6	4
от 20х20 до 30х30 (400–900 см²)	8х8	5,4

Инструкция по применению

Применение:
для приклеивания керамических плиток с водопоглощением не менее 3% на бетонные, кирпичные, цементно-песчаные, цементно-известковые и гипсовые горизонтальные и вертикальные недеформируемые поверхности внутри зданий. Для облицовки горизонтальных поверхностей плитками «грес» размером не более 30х30 см и крепления плиток снаружи зданий следует применять сухую смесь Микс+ Т-08 с использованием композиции Siltek Arm-mix E-120 вместо воды.

Состав:
высококачественный цемент ПЦ I-500, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки.

Подготовка поверхности:

- подготовленная к облицовке поверхность должна быть прочной и однородной по водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию;
- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой для минеральных поверхностей;
- незначительные дефекты, неровности, трещины на поверхности рекомендуется отремонтировать с помощью этой же клеевой смеси Микс+ Т-08 с использованием композиции Siltek Arm-mix E-120 вместо воды, не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения облицовочных работ;
- при необходимости выравнивания более значительных дефектов поверхности, использовать штукатурку, стяжку или самовыравнивающийся пол ТМ Микс+ или Siltek согласно инструкциям и в соответствии с назначением;
- для обеспечения лучшего сцепления облицовочного изделия с поверхностью рекомендуется применять грунтовки ТМ Микс+ и Siltek в соответствии с назначением, прогрунтованные поверхности перед началом облицовки выдержать не менее 4 часов.

Приготовление растворной смеси:

- в чистую рабочую ёмкость налить воды или композиции Siltek Arm-mix E-120 из расчета:

- 4,25–4,75 л воды на 1 мешок Микс+ Т-08 (0,17–0,19 л на 1 кг сухой смеси);
- 3,75–4,25 л композиции Siltek Arm-mix E-120 на 1 мешок Siltek Т-08 (0,15–0,17 л на 1 кг сухой смеси);

- постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до получения однородной, пастообразной массы без комков;
- выдержать растворную смесь примерно 3–5 минут, затем снова перемешать.

Выполнение работ:

- плитку предварительно не смачивать в воде;
- растворную смесь нанести на площадь, которую можно облицевать в течение 10 минут;
- при выполнении облицовочных работ можно применять как односторонний, так и двусторонний (комбинированный) метод нанесения растворной смеси. При двустороннем методе клей наносят как на поверхность, так и на обратную сторону облицовочного изделия, что ведет к повышению сцепления плитки с поверхностью;
- смесь нанести на поверхность и разровнять зубчатым шпателем (размер зубцов зависит от площади и типа плитки);
- для достижения лучшего сцепления плитку нужно вдавить в клеевой раствор несильными повторными движениями, положение плитки можно корректировать в течение последующих 10 минут;
- облицовку выполнять не заполняя швы, для получения швов одинаковой ширины рекомендуется использовать расшивочные крестики.

Упаковка:

- бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 25 кг.

Хранение:

- в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении при температуре не выше +40 °С и влажности не выше 75%. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- во время работы защищать органы дыхания;
- избегать контакта с кожей;
- при попадании смеси в глаза — промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

Внимание:

- все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5° С до +30 °С.

Гарантии производителя:

- производитель гарантирует соответствие клея для плитки Микс+ Т-08 и клеевого слоя указанным техническим характеристикам, только в течение срока годности и при соблюдении технологии нанесения, применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek и Микс+, а также правил транспортировки и хранения;
- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.

http://wikibud.com.ua
Тел:
(044) 228-47-10
(066) 903-20-20
(098) 903-20-20
(063) 460-30-50