



Евробарьер™ Плюс



Подкровельная мембрана, которую можно монтировать на деревянный настил

Прочность больше 200 Ньютон.
Монтаж на деревянный настил.



Розничная цена:

0,93

Свойства:

Гидроизоляция
Ветроизоляция

⊕ Тест на старение

⊕ Тест на динамику дождя

Конструкции:

Скатные крыши
– простые формы
– сложные формы
Вентфасады

Ленты:

Fixit™ M1
Fixit™ M2
Fixit™ UNI

- Евробарьер™ Плюс разработан для применения в качестве гидроизоляции при реконструкции старых или строительстве новых крыш, основанием у которых служит сплошной деревянный настил.
- Повышенная плотность внешних слоев мембраны обеспечивает достаточную защиту от механических повреждений при монтаже на деревянные доски.
- Мембрана протестирована на «Динамику дождя» и классифицируется как устойчивая к сильным дождевым осадкам.

Технические характеристики:

Плотность	EN 1849-2	135 г/м ²
Сопротивление проникновению воды	EN 1928, EN 13111	W1
Столб воды	EN 20811	> 280 см
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 12311-1	290/205 N/50 мм
Стабильность размеров	EN 1107-2	< 2%
Паропроницаемость*	CSN727031	> 1400 г/м ² /24 ч
Паропроницаемость (сопротивление диффузии водяного пара (Sd))	EN 12572, EN 1931	0,02 м
Сопротивление проникновению воздуха	EN 12114	<0,02 м ³ /м ² × час × 50 Па
УФ-стабильность	внутренний тест	4 мес.
Размеры	EN 1848-2	1,5 × 50 м
Характеристики после теста на старение:		
Сопротивление проникновению воды		W1
Максимальное усилие при растяжении (прод./попереч.)	EN 13859-1;2 приложение C	260/180 N/50 мм

*измеряется при температуре 23 °C и влажности 85%