

mira 6810 cemplaster

Водостойкая штукатурка для стен и потолков на сухие и влажные основания.

mira

ТОВ "МІРА будматеріали"
01013 м. Київ
вул. Буддустрії 5
т/ф 537 0813 www.mira.ua

Характеристики:

- Толщина слоя 2-10 мм
- Водостойкая
- Легка в применении
- Применяется на стены и потолки
- Для сухих и влажных поверхностей

Применение:

mira 6810 cemplaster используется на поверхности из бетона, легкого бетона, кирпичной кладки и гипсовых плит в сухих или влажных помещениях для покрытия целой поверхности или для ремонта. **mira 6810 cemplaster** обеспечивает гладкую поверхность.

Подготовка поверхности основания:

Поверхность должна быть твердой, сухой и очищенной от пыли. Краску и другие подобные слабые поверхности следует удалить. Высокоабсорбирующую поверхность перед применением **mira 6810 cemplaster** необходимо смочить водой или загрунтовать разбавленной **4180 primer** (1 часть 4180 primer на 3 части воды).

Технические условия:

а. Смешивание:

Смешать 25 кг **mira 6810 cemplaster** с 6-6,5 л. воды до получения однородной массы. Замешанную массу следует оставить на 15 минут и опять перемешать перед нанесением. Наилучшие результаты достигаются при использовании миксера для клея.

б. Способ нанесения:

mira 6810 cemplaster наносится на поверхность толщиной 2-10 мм с помощью стального полировочного мастерка. Остатки штукатурки можно использовать снова.

в. Температура применения:

Минимальная температура основания +10°C.

г. Время использования:

После смешивания с водой **mira 6810 cemplaster** должна быть использована в течение 4 часов. При нанесении нескольких слоев, последующий слой наносится только на сухой предыдущий.

д. Время высыхания:

Следует предохранять слой **mira 6810 cemplaster** от интенсивного переувлажнения. В сухих условиях поверхность необходимо смочить водой. Не ранее 48 часов затвердевшая поверхность должна быть покрыта щелочестойкой краской, обоями, плиткой и т. д.



Расход:

Ок. 1,3 кг/м²/мм толщины слоя.

Технические характеристики:

Цвет:	серый.
Водостойкость:	водостойка
Связующие вещества:	цемент, добавки полимера
Время использования:	ок. 4 часов после смешивания с водой
Время твердения:	1 день в зависимости от толщины слоя и темп.
Заполнение:	макс. 30 мм при частичном заполнении; 2-10 мм при полном заполнении.

Обработка инструментов:

Инструменты нужно промыть чистой водой сразу же после использования.

Упаковка:

Упаковывается в 25 кг бумажные мешки с прослойкой полиэтилена.

Хранение:

При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги. Срок хранения: мин. 1 год с даты изготовления в оригинальной и неповрежденной упаковке.

Меры предосторожности:

В состав клея входит цемент, который при соединении с водой дает высокощелочную реакцию. Защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу или в глаза необходимо промыть раздраженные места водой и обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных детям.