

SILTEK Interior Prestige 5

Краска латексная износотойкая



Для использования в сухих и влажных помещениях. С высокой укрывистостью.



2 КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ



ВОЗМОЖНА ОКРАСКА В СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА



ПОВЫШЕННАЯ ПОКРОВНАЯ СПОСОБНОСТЬ



ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ

Технические характеристики

Разбавитель	вода
Плотность	приблизительно 1,59 кг/л
Сухой остаток	приблизительно 58 %
Расход краски при однослойном нанесении	10-13 м ² / л, <i>расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также метода нанесения и условий при окрашивании</i>
Блеск	матовый, согласно ДСТУ EN 13300:2012
Максимальный размер частиц наполнителя (зернистость)	не более 30 мкм, мелкозернистый, согласно ДСТУ EN 13300:2012
Стойкость к мокрому истиранию/химустойчивость	2 класс согласно ДСТУ EN 13300:2012 / <i>выдерживает более 10000 циклов мытья с применением бытовых</i>

неабразивных моющих средств, в том числе хлорсодержащих, а также легких химических очистителей (спирт этиловый, уайт-спирит)

Время высыхания*

2 – 3 часа

База / цвет

база А, можно использовать как белую краску или затонировать

** При нормальных условиях – температура +20°C, относительная влажность воздуха 60%. При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.*

Инструкция по применению

Описание:

Латексная краска для качественного окрашивания минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, шпаклевка), а также гипсокартона, ДВП, ДСП, обоев, структурных штукатурок в сухих и влажных помещениях.

Свойства:

- элегантная матовая;
- легко наносится, без брызг и потеков;
- замедленное время высыхания облегчает работу на больших площадях, и позволяет получить равномерное покрытие без следов от валика;
- имеет повышенную укрывистость;
- выдерживает многократное мытье с применением моющих средств, в т.ч. хлорсодержащих;
- предотвращает появление плесени и грибка на окрашенной поверхности;
- соответствует требованиям директивы ЕС об ограничении эмиссии летучих органических соединений.

Применение:

для первичного и ремонтного окрашивания потолков и стен, в сухих и влажных помещениях с повышенными требованиями к эксплуатации: кухни, санузлы, фойе, лестничные площадки, гостиницы, офисные помещения, детские сады, школы, больницы, предприятия общественного питания, и т.п.

Состав:

водно-полимерная латексная дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки.

Подготовка поверхности (согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- подготовленная к окрашиванию поверхность должна быть сухой достаточно прочной, с однородным и низким водопоглощением, а также очищенной от пыли, грязи, копоти, жира, и любых других веществ, снижающих адгезию;
- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;
- при необходимости, отремонтировать поверхность, соблюдая технологии выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных смесей TM Siltek;
- для финишного выравнивания поверхности рекомендуется использовать акриловую шпаклевку Siltek Acryl Finish;
- прочные глянцевые поверхности зашкурить, сняв поверхностный блеск и убрать пыль;
- для обеспечения лучшего сцепления краски с поверхностью рекомендуется применять грунтовки TM Siltek в соответствии с назначением;

при первичном окрашивании:

- цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности с неопределенной прочностью, обработать укрепляющей грунтовкой Siltek Profi E-110;
- кирпичные, прочные цементно-песчаные и бетонные поверхности, а также гипсовые поверхности обработать грунтовкой Siltek Universal E-100;

при повторном или ремонтном окрашивании:

- удалить отслаивающиеся или осыпающиеся покрытия;
- непрочные поверхности обработать укрепляющей грунтовкой Siltek Profi E-110;

- поверхности с неоднородным водопоглощением обработать грунтовкой Siltek Universal E-100;
- прогрунтованные поверхности перед началом нанесения краски выдержать не менее 4 часов;
- свежееустроенная акриловая шпаклевка Siltek Acryl Finish не требует дополнительного грунтования, окрашивание возможно через сутки после ее устройства.

Выполнение работ:

- краску перед применением тщательно перемешать;
- нанесение выполнять с помощью валика, кисти или краскораспылителя в один или два слоя;
- при нанесении первого слоя (грунтовочного) в краску необходимо добавить до 10% воды от ее объема и тщательно перемешать;
- при нанесении второго слоя или при однослойном окрашивании при необходимости добавить до 5% воды от ее объема и тщательно перемешать;
- второй слой наносится через 1-2 часа, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды;
- окрашивание потолков выполнять равномерно, без пропусков, только в противоположном от окна направлении;
- перерыв в работе или завершение окрашивания необходимо выполнять в местах стыковки поверхностей (углов);
- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
- тару и остатки краски утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

Упаковка:

- пластиковое ведро объемом 0,9 л, 4,5 л, 9 л. Объем краски в упаковке может меняться в зависимости от условий ее хранения.

Хранение:

- в герметически закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке;
- предотвращать воздействие прямых солнечных лучей и нагревательных приборов;
- не допускать замораживания при транспортировке и хранении краски.

Внимание:

- работы выполнять при температуре окружающей среды от + 5°C до + 30°C;
- для сохранения равномерности цвета при окрашивании тонированную краску из разных партий рекомендуется смешать;
- для предотвращения потери цвета, интенсивное очищение окрашенной поверхности рекомендуется выполнять не ранее чем через 28 суток.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- краска не содержит соединений опасных для человека, является нетоксичной при вдыхании и контакте с кожей;
- во время работы беречь глаза, в случае попадания краски в глаза - промыть чистой водой, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантии производителя:

- производитель гарантирует соответствие краски **Siltek Interior Prestige 5** указанным техническим характеристикам, только при условии соблюдения требований действующих нормативных документов, технологии окрашивания и применения в сочетании с системой материалов TM Siltek, а также правил транспортировки и хранения;
- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.