

# Силтек Е-106 бетонконтакт, адгезионная грунтовка с кварцем

## Применение:

адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем для гладких, плотных оснований (бетон, гипсокартон, глазурованная плитка, OSB и т. п.) перед нанесением штукатурок, устройством наливных полов, приклеиванием плитки. Применяется для уменьшения водопоглощения пористых поверхностей (газо- пенобетон). **Для наружных и внутренних поверхностей.**

## Свойства:

1. Для наружных и внутренних работ;
2. Повышенная адгезия к гладким и плотным поверхностям;
3. Паропроницаемая;
4. Создает шероховатое покрытие, которое обеспечивает надежное сцепление отделочных
5. материалов с основанием;
6. Высокоэластичная, подходит для поверхностей, которые деформируются;
7. Водостойкая, подходит для влажных помещений;
8. Без резкого запаха.

## Состав:

акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.

## Технические характеристики:

- Разбавитель вода
- Плотность 1,55 кг/л
- Время высыхания от 4 до 6 часов
- Расход грунтовки на 1 м<sup>2</sup> за одно нанесение 0,25-0,35 л

**\* При нормальных условиях - температура +20 °С, относительная влажность воздуха 60 %.**

В случае выполнения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице.

## Подготовка поверхности

(согласно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- удалить непрочные участки поверхности, расшить трещины, очистить от грязи, пыли,
- высолов, масла, краски и т.д.;
- плесень, микроорганизмы и другие биологические образования механически удалить на глубину поражения, поверхность промыть водой, высушить и прогрунтовать антисептической грунтовкой Siltek Biostop E-112;
- при необходимости, отремонтировать поверхность соблюдая технологии выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных смесей ТМ Siltek.

## Выполнение работ:

- грунтовку перед использованием тщательно перемешать;
- наносить на поверхность необходимо с помощью щетки или валика равномерно без пропусков;
- отделочные материалы наносить только после высыхания грунтовки, не ранее чем через 4-6 часов;
- поверхность считается прогрунтованной, если она чистая (не загрязнена пылью, грязью, копотью, жиром или маслом), достаточно прочная с однородным и низким водопоглощением, без видимой пленки и блеска на поверхности;
- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть.

### Упаковка:

пластиковые канистры объемом 5 и 10 л.

## Хранение:

в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от +5 °С до +35 °С. Срок годности грунтовки – 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. После окончания срока годности грунт-краски, рекомендуется передать её для утилизации как строительные отходы.

## Правила безопасности:

хранить в недоступном для детей месте; во время работы беречь глаза и кожу. В случае попадания грунт-краски в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

## Внимание:

все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха 55-65 %; не допускать действия прямых солнечных лучей, отопительных приборов, а также замораживания при транспортировке и хранении грунтовки Siltek Beton-contact E-106.

## Гарантии производителя:

- производитель гарантирует соответствие грунтовки Siltek Beton-contact E-106 указанным техническим характеристикам только в течение срока годности и при условии соблюдения технологии нанесения и применения в сочетании с системой материалов TM Siltek, а также правил транспортировки и хранения;
- производитель не несет ответственности за использование материала в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



