



КЛЕЯЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПЛИТ УТЕПЛЕНИЯ С-13

Клеящая смесь для плит утепления С-13 для приклеивания плит утепления минераловатных и пенополистерольных .

Описание

Клеящая смесь для плит утепления С-13 для приклеивания плит утепления минераловатных и пенополистерольных .

ПРИМЕНЕНИЕ

Смесь используется для всех систем утепления фасадов «легким мокрым» методом для приклеивания плит утеплителя (пенополистирольных и минералватных). Смесь эластичная, имеет хорошее сцепления с основой и плитами утеплителя.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищенным от жира, старых красок и других материалов, уменьшающих адгезию. Рыхлый некрепкий слой необходимо удалить. Основание перед нанесением растворной смеси прогрунтовать грунтом № 7 или при необходимости грунтом № 8 торговой марки “Артисан”.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь смешивают вручную или механическим способом с чистой водой до получения однородной консистенции. Растворную смесь оставить на 3-5 минут, затем снова перемешать. После этого растворную смесь можно использовать около 2 часов. Для приклеивания плит приготовленная растворная смесь наносится по периметру плит полосой / ширина 4-5 см/. В центре плиты формируется 6-8 пятен, высотой не менее 1 см и диаметром около 10 см. Это дает возможность дальнейшего выравнивания плит относительно друг друга. Покрытая растворной смесью площадь должна составлять не менее 40% площади плиты. Наносить клей на всю поверхность зубчатым шпателем 8x8 или

10x10 мм можно лишь имея ровное основание. Раствор не должен попадать на торцы плит, излишки раствора необходимо удалить. К изготовлению армирующего слоя штукатурки необходимо приступать через 72 часа после приклеивания плит. Все рекомендации действительны при температуре 20°C и относительной влажности 60%. При производстве работ следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за применение его в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Смесь содержит цемент, который при соединении с водой образует щелочь. Необходимо избегать попадания раствора на кожу и слизистые оболочки. Обязательно работать в резиновых перчатках. В случае попадания раствора на кожу и в глаза, необходимо их тщательно промыть водой.

СРОК ГОДНОСТИ

В сухих условиях и герметичной упаковке не менее 12 месяцев от даты изготовления продукции.

УПАКОВКА

Сухая смесь упаковывается в мешки по 25 кг.