

ANSERGLOB EPS 70



Технические данные

Прочность на сжатие (при 10% линейной деформации)	70 кПа
Предел прочности на изгиб	115 кПа
Влажность плит не более	12%
Теплопроводность (в сухом состоянии при температуре 25 ± 5% С)	0,039 Вт/(м*К)
Водопоглощение за 24 часа в объеме не более	3%
Срок эффективной эксплуатации не меньше	50 лет
Группа горючести	Г1

Примечания

Продукция изготовлена согласно ДСТУ Б EN 13163: 2012. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.06.2016 г. № 05.03.02-04 / 18713, от 21.06.2017 г. № 602-123-20-1 / 20024. Группа горючести Г 1 Протокол № 37 - ГТМ (14) 2016. В некоторых случаях в зависимости от температурно-влажностных показателей, а также от других дополнительных условий отдельные физико-механические свойства могут незначительно отличаться от заявленных производителем (до 10%).

Производитель не несет ответственности за неправильное применение материала или использования его не по назначению.

Сфера применения

- кровля
- наружная изоляция
- внутренняя изоляция
- перекрытие
- пол
- фундаменты и подвалы