

# Штукатурка гіпсова універсальна ЄС-75

Суміш Єврозіт ЄС-75 1Г2.ШТ1 ДСТУ Б В.2.7 - 126:2011

Штукатурка гіпсова універсальна ЄС-75 - це модифікована гіпсова суміш з наповнювачами для вирівнювання бетонних, цегляних, газобетонних поверхонь у приміщеннях з нормальною вологістю. Придатна як для ручного, так і машинного нанесення. Для внутрішніх робіт.

## Виконання робіт:

На основу нанести розчинову суміш та вирівняти правилом. Після початку тужавіння видалити дрібні нерівності за допомогою широкого шпателя. При нанесенні штукатурки у два шари, для кращого їх зчеплення, на попередній шар нанести сітку глибиною близько 5 мм. Після затужавіння штукатурки поверхню розмити поролоною теркою і широким шпателем виконати фінішне загладжування. Подальші роботи (фарбування, наклеювання шпалер тощо) проводити після повного висихання штукатурки (24-48 год).

## Підготовка основи

Основу очистити від забруднень та сипких ділянок. Сильно поглинаючі основи обробити універсальним грунтом Єврозіт.

## Приготування розчинової суміші:

Суміш поступово засипати у посудину з відміряною кількістю чистої води, при одночасному перемішуванні міксером до отримання однорідної маси. Залишити на 5 хв. для дозрівання і знову перемішати. При механізованому нанесенні - керуватися інструкцією до штукатурної машини.

## Зберігання

Суміш зберігати в сухих приміщеннях, у непошкодженій тарі, бажано на піддонах. Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення. За використання матеріалу не за призначенням або з порушенням даної Інструкції відповідальності за наслідки виробник не несе.

## Технічні характеристики

Водопотреба:	0,35 - 0,40 л/кг (10,0-12,0 л/мішок)
Придатність розчинової суміші:	не менше 1,5 год.
Максимальна товщина шару:	до 20 мм
Сила зчеплення з основою:	не менше 0,3 МПа.
Між початком і кінцем затвердіння:	не менше 30 хв.
Температура виконання робіт:	від 5 до 30°C
Витрати суміші:	від 10 кг/м <sup>2</sup> при товщині шару 10мм

